

ADHESIVO CEMENTOSO

ADIMAR POOL



Planta y Oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 **SANT CELONI** (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00
Fax (+34) 93 867 02 87

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



ADHESIVO CEMENTOSO

ADIMAR POOL

C1TE



Fecha revisión: 18 de febrero del 2014

COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN

El adhesivo para baldosas cerámicas **ADIMAR POOL** que suministra **AYMAR S.A.U.** es un adhesivo cementoso con **deslizamiento reducido y con el tiempo abierto ampliado**, tipo **C1TE** conforme a la norma **UNE-EN 12004:2008**, para la **colocación de baldosa cerámica, mármol, mosaicos, etc., en pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores sobre soportes de mortero cemento o placas de cartón yeso. Especialmente recomendado para el alicatado de piscinas con mosaico vítreo o gres.**

Áridos	Áridos de mármol triturados para su uso en construcción, como áridos para hormigón y morteros.	UNE-EN 12620 UNE-EN 13139
Cemento	CEM II - 42,5R	UNE-EN 197-1 UNE 80505
Aditivos	Aditivos orgánicos e inorgánicos para mejorar la adherencia y reducir el deslizamiento	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Normativa	Valores
Agua de amasado	-	30%
Tiempo Abierto	Adherencia a 20 min	≥ 0,5 N/mm ²
	Adherencia a 30 min	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia Inicial	UNE-EN 1348; 8.2	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua	UNE-EN 1348; 8.3	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento con calor	UNE-EN 1348; 8.4	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	UNE-EN 1348; 8.5	≥ 0,5 N/mm ²
Determinación del deslizamiento	UNE-EN 1308:2008	≥ 0,5 N/mm ²

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Añadir 7,5-8 l. de agua de amasado por saco, 31% en peso, y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos y aplicar.

Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos y remezclar.

Extender el producto amasado sobre soporte con una llana en una extensión máxima de 2 m².

Peinar con la llana dentada de 8 x 8 mm para regularizar el espesor de la aplicación.

Espesor aconsejable: 5 mm.

Colocar las piezas presionando y moviendo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda superficie.

Temperatura de empleo: de +5°C a 35°C (sobre el soporte).

Los soportes deben ser resistentes, estables, limpios de polvo, restos de desencofrantes, secos, etc.

Realizar siempre doble encolado para piezas de gran formato o elevado peso.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

El **adhesivo cementoso ADIMAR POOL** se presenta en sacos de papel de 25 Kg. aprox., y se debe almacenar, un máximo de 12 meses a partir de fecha de fabricación, en el envase original cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado.

SEGURIDAD

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.