

ADHESIVO CEMENTOSO

ADIMAR STANDARD



DISPONIBLE
EN BLANCO
Y GRIS



ÁRIDOS
UNE-EN 12620
UNE-EN 13139

MORTEROS
UNE-EN 998-1
UNE-EN 998-2
UNE-EN 13813
UNE-EN 12004

Planta y Oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 **SANT CELONI** (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00
Fax (+34) 93 867 02 87

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



ADHESIVO CEMENTOSO

ADIMAR STANDARD



Fecha revisión: 12 de octubre de 2010

COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN

El adhesivo para baldosas cerámicas **Adimar Standard** que suministra **AYMAR S.A.U.** es un **adhesivo cementoso para uso tradicional**, conforme a la norma **UNE-EN 12004:2008**, diseñado y hecho en fábrica, con áridos de mármol, cemento y aditivos especiales que le confieren unas **propiedades de adherencia y deslizamiento idóneas para la colocación de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto (>5%) en pavimentos y revestimientos interiores, sobre soportes convencionales a base de cemento. No adecuado para usos en exterior.**

Áridos	Áridos de mármol triturados para su uso en construcción, como áridos para hormigón y morteros.	UNE-EN 12620 UNE-EN 13139
Cemento	Cemento portland	UNE-EN 197-1 UNE 80601
Aditivos	Aditivos orgánicos para mejorar la adherencia y el deslizamiento.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Normativa	Valores	
Agua de amasado		27%	
Tiempo Abierto	Adherencia a 20 min	UNE-EN 1346	> 0,5 N/mm ²
Adherencia Inicial		UNE-EN 1348; 8.2	> 0,5 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua		UNE-EN 1348; 8.3	> 0,5 N/mm ²

Las propiedades de Adherencia después de envejecimiento con calor y después de ciclos hielo-deshielo se declaran como PND

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Añadir 6,5-7 l. de agua de amasado por saco, 27% en peso, y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos y aplicar.

Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos y remezclar.

Extender el producto amasado sobre soporte con una llana en una extensión máxima de 2 m².

Peinar con llana dentada de 8 x 8 mm para regularizar el espesor de la aplicación.

Colocar las piezas presionando y moviendo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

Temperatura de empleo: de +5°C a 35°C (sobre el soporte).

No aplicar si se prevén heladas o en pleno sol, ni sobre soporte con una humedad superior al 5%.

No utilizar en zonas donde existe peligro de agua estancada.

Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre azulejos de 2 mm, a rellenar a posteriori.

Los soportes deben ser resistentes, estables, limpios de polvo, restos de desenconfrantes, secos, etc.

En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar que este seco.

Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada, si no es así, realizar recrecidos de hasta 5 mm con el mismo producto, 48 horas antes del encolado. Para mayores espesores utilizar morteros secos tradicionales o pasta niveladora.

Con azulejos de pasta blanca, utilizar **Adimar Porcelánico Blanco**.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

El adhesivo cementoso **Adimar Standard** se presenta en sacos de papel de 25 Kg. aprox., y se debe almacenar, un máximo de 12 meses a partir de fecha de fabricación, en el envase original cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado.